



UNA MEZCLA SUPERIOR

- MAYOR PLASTICIDAD
- MAYOR TRABAJABILIDAD
- MAYOR RETENCIÓN DE AGUA
- MAYOR RESISTENCIA
- ÓPTIMA ADHERENCIA
- MAYOR DURABILIDAD



PLASTICOR CEMENTO DE ALBAÑILERÍA



Plasticor es un producto finamente molido, elaborado con constituyentes minerales y aditivos, en proporciones exactamente ajustadas por Loma Negra, lo que permite obtener morteros superiores, para ser utilizados en obras de mampostería, recubrimiento (revoques gruesos, colocaciones y revestimientos), contrapisos de cascote, carpetas de nivelación, etcétera. En todos los casos se obtiene un rendimiento óptimo, debido a los rigurosos controles de calidad a los que Plasticor está sujeto

CONSEJOS

1- Las mezclas se deberán preparar en suelo limpio, seco y no absorbente. Se agrega una parte de agua, una de arena, Plasticor, el resto de la arena, en caso necesario los cascotes y, finalmente, se completa con el agua para lograr la consistencia adecuada.

2- Esta preparación puede hacerse en moledoras / mezcladoras y hormigoneras de diferentes tipos con un tiempo de batido que no supere los 4 minutos.

SEGURIDAD

Evitar su inhalación. Evitar la formación de nubes de polvo. En ambientes pulverulentos se recomienda el uso de mascarillas. Evitar el contacto con la piel por medio de ropa protectora, guantes y calzado de seguridad.

IDEAL PARA:

- MAMPOSTERÍAS EN GENERAL
- CONTRAPISOS DE CASCOTE
- CONTRAPISOS LIVIANOS
- REVOQUES GRUESOS INTERIORES
- REVOQUES GRUESOS EXTERIORES
- CARPETAS DE NIVELACIÓN
- COLOCACIONES

PRESENTACIONES:

- BOLSA DE 40 KG.
- GRANEL

RELACIÓN EN VOLUMEN

MORTERO PARA	PLASTICOR	ARENA (1)	AGUA (1)	CASCOTE
Mampostería de ladrillos comunes de 0,30 m	1	7	1 ½	-
Mampostería de ladrillos comunes, ladrillos huecos, tabiquería, revoques gruesos y carpetas de nivelación	1	5	1 ¼	-
Contrapiso	1	4	1 ¾	8
Submuraciones (siempre que el cálculo estructural lo permita)	1	6	1 ¼	-
Mampostería de bloques de hormigón	1	3	¾	-
Colocaciones	1	3	¾	-

(1) Las dosificaciones se estimaron con arenas rubias del Río Paraná con una humedad sobre la condición S.S.S. del orden del 3%, libre de impurezas.

Plasticor no reemplaza al cemento Pórtland.

LOMA ATIENDE

0-800-555-1-555

WWW.LOMANEGRA.COM.AR

